

ТУ 48-19-483-90

КАРБИД ТИТАНО-ВОЛЬФРАМОВЫЙ ПОРОШКОВЫЙ МАРКИ ТWC-5

Химический состав

Наименование компонентов	Массовая доля, %
Углерод общий	12,0 – 13,0
Углерод свободный, не более	0,5
Титан	38,0-41,0
Железо, не более	0,1
Азот, не более	0,8

Дисперсность порошка титано вольфрамового карбида, характеризуемая средним размером частиц по Фишеру, в зависимости от марок должна быть равной 3-13мкм

Титано вольфрамовый карбид должен проходить через сетку №1 по ГОСТ 3826