

Сплав NiFe16CuMo - 2.4530

Стандарт	DIN 17745 - Полуфабрикаты (отливки и чушки) из сплавов никеля с железом и фиксированным процентом добавок	
Применение	Заготовки для деталей, слитки	
Другие наименования	Германия	NiFe16CuMo, 2.4530

Химический состав в % сплава NiFe16CuMo

C	Si	Cu	Mn	Fe	Ni
<0,05	<0,4	4,0-6,0	<1,0	12,0-16,0	Остальное

Ni: Ni + Co

Физические свойства

Плотность сплава (вес) **NiFe16CuMo** - 8,7 г/см³