

Изделие	Стандарт	Марка	Основа%	Средн. содержание примес., не более, %
Пруток	ТУ95.234-80	ТВЧ	Та осн.	Nb-0,25. Ti-0,001. W+Mo-0,015. Na-0,0004. Mg-0,0003. Al-0,001. Ca-0,002. Cr-0,0006. Mn-0,0003. Ni-0,0005. Cu-0,0006. Zr-0,0005. Sn-0,0005. Fe-0,005. Si-0,003. C-0,01. N-0,01. O-0,015. H-0,001.
Пруток	ТУ95.234-80	ТВЧ-1	Та осн.	Nb-0,5. Ti-0,003. W-0,1. Mo-0,15. Fe-0,01. Si-0,006. C-0,01. N-0,01. O-0,025. H-0,001.