

Изделие	Стандарт	Марка	Основа%	Средн. содержание примес., не более, %	
Пруток	ТУ11 Су0,021,041-74	Т	Та+Nb 99,875	Nb-0,5 не более	Ti-0,010. Мо-0,030. W-0,050. Fe-0,030. Si-0,005.
Пруток	ТУ11 Су0,021,041-74	Т-4	Та-99,4	Nb-0,1. Si-0,1. Ti-0,20. Мо-0,1. W-0,1.	
Пруток	ТУ11 Су0,021,041-74	Т-5	Та осн.	Nb-1,0. W 4,0-6,0. Fe-0,1. Si-0,01. Ti-0,01. Мо-0,1.	
Пруток	ТУ11 Су0,021,041-74	Т-10	Та осн.	Nb-1,0. W 8,5-10,5. Fe-0,1. Si-0,01. Ti-0,01. Мо-0,1.	
Пруток	ТУ11 Су0,021,041-74	Т-15	Та осн.	Nb-1,0. W 13,5-16,5. Fe-0,1. Si-0,01. Ti-0,01. Мо-0,1.	
Пруток	ТУ48-4-311-74	ТВ-10	Та осн.	W 9,0-11,0	Nb-1,000. Ti-0,010. Мо-0,100. Fe-0,010. Si-0,010. C-0,010. N-0,010. O-0,010. H-0,001.
Пруток	ТУ48-4-311-74	ТВ-15	Та осн.	W 13,5-16,5	Nb-1,000. Ti-0,010. Мо-0,100. Fe-0,010. Si-0,010. C-0,010. N-0,010. O-0,010. H-0,001.